CENPERE — Centro de Personalización y Estilo

# Tiempos de curado del doming

Por sistema de resina: curado habitual y curado completo

| Sistema | Curado habitual | Curado completo |
|---|---|---|
| **Epoxi rígida / flexible** | 24 h a temperatura ambiente (18–25 °C) | 48–72 h para propiedades mecánicas completas |
| **Poliuretano (cartucho)** | 4–6 h a temperatura ambiente; 2 h en horno a 40 °C | Según ficha técnica del fabricante |
| **Resina UV** | 2–4 min por capa fina bajo lámpara UV | Inmediato al terminar la exposición, si la capa es fina |